

MIR-O-BOND TÜKÖRRAGASZTÓ

1 / 1 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	Polisziloxán
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Bőrképződés (*)	Kb. 30 perc (20°C/65% relatív nedvesség)
Kötési sebesség (*)	1 mm/24h (20°C/65% relatív nedvesség)
Térfogat veszteség (teljes kötés után)	< 2 %
Keménység	20±3 Shore A
Fajsúly	1,03 g/ml (transzp.), 1,25 g/ml (színezett)
Hőmérsékleti ellenállás	-40°C-től +150°C-ig
Rugalmas visszaugrás	>90%
Maximális deformáció	25%
Rugalmassági modulus 100%	0,30 N/mm ² (DIN 53504)
Maximális húzófeszültség	1 N/mm ² (DIN 53504)
Szakadási nyúlás	700 % (DIN 53504)

Termék:

A Mir-o-bond egy kiváló minőségű, semleges, Elasztikus, egy komponenses tükörragasztó és fugatömítő egyben.

Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Nem marja meg a tükör foncsort
- A kikeményedés után rugalmas marad.
- Nagyon jó tapadás sok fajta alapfelülethez.
- Szinte szagtalan

Alkalmazások:

- Tükrök ragasztásához
- Üvegezési munkálatokhoz.
- Tükrök egyenetlen felületre való ragasztásához
- Tükörfalak ragasztásához és azok csatlakozó fugáinak a tömítésére
- Kezelt fafajták és üveg közötti tömítés

Csomagolás:

Szín: világosszürke

Csomagolás: 310 ml-es PE kartus

Címketartalom:

Szimbólum: nincs

R-mondat: nincs

S-mondat: nincs

Eltarthatóság:

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

12 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

Felületek:

Típus: valamennyi szokásos felület

A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes

Előkészítés: a porózus felületek alapozása Primer 150 alapozóval (lásd a Soudal Primer táblázatot), nem porózus felületekhez alapozó nem szükséges.

Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Illesztési méret:

Minimális szélesség: 10 mm

Minimális mélység: 3 mm

Tükörfalak ragasztásához használjon Soudal tükörragasztó szalagot.

Alkalmazás:

Módszer: tömítő pisztoly

Alkalmazási hőmérséklet: +1°C-től +30°C-ig

Tisztítás: benzinnel közvetlenül a használat után

Megmunkálás: szappanos víz a bőrösödés előtt

Javítás: saját anyagával

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos ipari higiéniát.

Megjegyzések:

- Vegyileg teljesen semleges.