

SOUDAFIX P300-SF

1 / 1 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	Polyészter, sztirolmentes		
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta		
Kötési rendszer	Kémiai reakció		
Kikeményedési sebesség (20°C/65% relatív páratartalom)	Hőmérséklet	Feldolgozható	Kötési idő
	-5°C	90 perc	720 perc
	0	45 perc	360 perc
	5	25 perc	240 perc
	10	10 perc	160 perc
	20	6 perc	90 perc
	30	4 perc	50 perc
35	2 perc	40 perc	
Maximális hajlító feszültség	30 N/mm ²		
Maximális nyomó feszültség	75 N/mm ²		
Sűrűség	1,74 g/cm ³		
Hőállóság	-40°C és +80 °C között (teljes kötés után)		

Termék:

A Szerelőragasztó 50 A egy oldószermentes, használatra kész ragasztópasztá.

Figyelem:

Bitumenes alapú anyagokhoz nem alkalmazható

Tulajdonságok:

- Festhető
- Oldószermentes - környezetbarát
- Erős ragasztóerő
- Egyoldalú felhordás
- Egyszerű felhasználhatóság
- Jó kitöltő hatás egyenetlen felületen is
- Vízálló – nem folyamatos vízterhelés mellett

Alkalmazások:

- Szereléskor szükséges ragasztásokhoz
- Fapanelek ragasztásához
- Szegélylécek ragasztásához különböző alapfelülettel
- Küszöbök és kábelcsatornák ragasztásához
- Csempe, polisztrén ragasztása fára, betonra, kőre vagy fémekre
- Falburkolatok ragasztása fára, betonra és kőre
- Felhasználható: farostlemezhez, salakgyapothoz, gipszkartonhoz, téglá, kerámia, PVC

Csomagolás:

Szín: fehér

Csomagolás: 300 ml PE flakon

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

SOUDAFIX P300-SF

2 / 1 Oldal

Eltarthatóság:

12 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva. Fagymentes helyen.

Felületek:

Típus: valamennyi szokványos felületre kivéve PP és PE. A ragasztott anyagok közül egynek porózusnak vagy szívó hatásúnak kell lennie.

A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes

Előkészítés: nem szükséges

Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Alkalmazás:

Felhordás: spaklival

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig

Tisztítás: vízzel közvetlenül felhasználás után.

Kikötött ragasztót csak mechanikusan távolítható el.

Eldolgozás:

Kézi vagy pneumatikus pisztollyal. Egyoldalúan, pontokban felhordva a felületre. Léceknél a végeken és a széleken pontokban hordjuk fel a ragasztót. Lap formájú felületeknél, pontokban a sarkoknál és a szélek mentén, majd gumikalapáccsal tömörítsük.

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos ipari higiénéjét.

Címketartalom:

Szimbólum: nincs

R-mondatok: nincs

S-mondatok: nincs

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.