



POLISZTIROL RAGASZTÓ 28 A

1 / 1 oldal

Műszaki adatok:

Bázis	Műanyag – diszperzió
Konzisztencia (Állag)	Paszta
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Kötési idő (*)	24 óra
Nyitott idő (*)	15 perc
Sűrűség	1,86 g/ml
Szilárdanyag tartalom	90%
Ragasztó erő (DIN 18156)	1,55 N/mm ²
Kiadósság	1000 – 1500 g/m ²
Hőállóság	-20°C és +70 °C között

(*) A környezeti hőmérséklet és a különböző anyagok egymásra hatása megváltoztathatja a jelöléssel ellátott értékeket.

Termék:

A polisztirol ragasztó 28 A egy használatra kész ragasztópaszta, amely lehetővé teszi a polisztirol anyagok ragasztását egyenetlen felületre is.

Eltarthatóság:

24 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva. Fagymentes helyen.

Tulajdonságok:

- Használatra kész
- Erős ragasztó erő
- oldószermentes

Felületek:

Típus: kő, beton, gipszfal és fa.
A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes
Előkészítés: Erősen szívó hatású alapfelületeknél, egy vékony réteg ragasztót hordjunk fel vagy alapozóval kezeljük elő.
Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Alkalmazások:

- Kemény és lágypolisztirol ragasztásához
- Szintetikus habok ragasztására is
- Polisztirol mennyezeti elemek ragasztásához
- Fal és padló szigetelőhabok ragasztásához
- Zárólécek ragasztásához

Alkalmazás:

Felhordás: 5 mm fogazatú glettvassal
Alkalmazási hőmérséklet: +15°C-tól +25°C-ig
Tisztítás: vízzel
Használati utasítás: 10 percen belül ragasszuk fel a felületre a polisztirolt.

Csomagolás:

Szín: fehér

Csomagolás: 1 kg, 5 kg-os műanyag vödör

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos ipari higiéniát.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.